

# Izolit DRYER

Isušivi malter



Izolit DRYER je jednokomponentni proizvod, malter na cementnoj osnovi sa više specifičnih aditiva koji daju ovom malteru specijalnu mikro-strukturu koja omogućava isušivanje vlažnih zidova. Formirane pore dozvoljavaju samo difuziju vodene pare, a ne i vode. Ovaj malter ne spada u hidroizolacije i ne primenjuje se tamo gde ima vode pod pritiskom. Prvenstveno je namenjen za isušivanje vlažnih zidova iznad nivoa zemlje, dok je u delovima pod zemljom neophodno uraditi hidroizolaciju. Strogo se mora poštovati dati odnos vode i praha, kao i vreme za umešavanje, kako bi se postigli željeni rezultati.

## NAMENA

Koristi se za isušivanje vlažnih zidova iznad kote terena.

## KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni praškasti proizvod
- dve vrste
  - Izolit DRYER osnovni - grublja granulacija
  - Izolit DRYER završni - finija granulacija
- mikrostruktura ugrađenog materijala je takva da sprečava prodor kapi vode, a propušta paru i kapilarnu vlagu
- odlikuje se dobrom završnom čvrstoćom
- neotporan na vodu pod pritiskom
- vizuelni opis    prah sive boje.

## DEJSTVO

Specifične komponente ovog materijala stvaraju takvu mikrostrukturu koja dozvoljava prolazak kapilarne vlage iz zida u okolinu.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Ukoliko se vrši saniranje vlažnog zida postojeći malter se obije, očiste se fuge do dubine cca 1cm. Čeličnom četkom se odstrane slabo vezani delovi i potom se ukloni i nastala prašina. Navlažen malter se obija minimum 30-ak cm iznad nivoa vlaženja.

Ukoliko se na nov zid ugrađuje isušivi malter fuge se očiste od slabo vezanih delova i otpraše.

**PRIPREMA** Oba materijala se pripremaju mešanjem sa vodom u određenom težinskom odnosu i mešaju na niskom broju obrtaja cca 3 minuta.

Odnos vode i praha za Izolit DRYER osnovni je 1 : 7,8, a donos vode i praha za Izolit DRYER završni je 1 : 4,2.

**UGRADNJA** Zid se pre ugradnje isušivog maltera nakvasi, ali bez stvaranja barica. Potom se nanosi osnovni "grublji" sloj u debljini od cca 1cm. Nakon cca 24h, ponovo se nanosi osnovni malter uz prethodno kvašenje prvog sloja i to, takođe, u debljini od cca 1 cm.

Kada se završi sa nanošenjem osnovnog maltera nanosi se završni malter u debljini od cca 0,5 cm i izvrši obrada perdašenjem.

Oba materijala se nanose nabacivanjem iz fangle i ravnanjem oblom, gletaricom ili perdaškom.

Potrebno je vršiti prskanje ugrađenog materijala. Završni malter se kvasi iz prskalice još minimum 3 dana.

Preko završnog maltera je moguće raditi premaze tek posle adekvatnog vezivanja, a to je posle minimum 20 dana.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

## POTROŠNJA

28 - 30 kg/m<sup>2</sup> za osnovni sloj - Izolit DRYER osnovni

6 - 7 kg/m<sup>2</sup> za završni sloj - Izolit DRYER završni.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti kontakt praha i vode, kao i duži kontakt praha i vazduha.

## AMBALAŽA

PVC džakovi od 5, 10, 15 i 30 kg.



# DRAMIN

# DRAMIN



# Izolit DRYER

## Isušivi malter

### ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice i maske. Ne udisati prah.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

### NAPOMENE

- Ne primenjuje se gde ima vode pod pritiskom

- Izolit DRYER nije hidroizolacioni materijal

- Poštovati odnose vode i praha, kao i vreme mešanja (3 minuta) jer od toga zavisi struktura dobijenog maltera

- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše

- Održavati ugrađen malter kvašenjem iz prskalice

- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava

pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo

- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala

- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

### SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

## Mi držimo vodu i kad majstori odu...



# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 316 95 34  
316 95 36  
063/ 372 646

[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer:



# DRAMIN