

Izolit KIT ULTRA

Jednokomponentni trajnoelastični
građevinski kit

Izolit KIT ULTRA je jednokomponentni trajnoelastični građevinski kit na bazi polimernih emulzija, adekvatnih aditiva i mikrovlakana. Proizvodi se u više varijanti u zavisnosti od potreba, kao špahtl tip ili za pištolj, manje ili veće fleksibilnosti.

NAMENA

Koristi se za aplikacije na spojevima raznorodnih materijala, popunjavanje dilatacionih fuga.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod spreman za upotrebu
- pasta, modifikovana mikrovlaknima i adekvatnim aditivima
- odlična adhezija za raznorodne materijale
- trajnoelastičan
- otporan na temperaturne promene
- jednostavna primena
- vodonepropustan

boja paste	svetlo siva
specifična težina gotove paste, g/cm ³	cca 1,40
prionljivost na podlogu od očvrslog cementnog maltera	cca 2,8 MPa, SRPS U.M8.002

DEJSTVO

Zahvaljujući velikoj prionljivosti za podlogu materijal se čvrsto vezuje za podlogu. Istovremeno, zadržava svojstvo elastičnosti i ne dolazi do pucanja, već se stvara zdrav, trajno elastičan spoj dve površine.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispučenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi. Ukoliko je podloga neadekvatna, potrebno ju je imregniranjem ojačati i/ili koristiti Izolit PRAJMER GP kao sredstvo koje će stabilizovati podlogu i omogućiti bolju vezu između lepka i podloge.

PRIPREMA Proizvod u pasti, spreman za upotrebu. Promešati masu bor - mešačem pre upotrebe na niskom broju obrtaja (300 - 400 o/min).

UGRADNJA Materijal ugrađivati špahtlama. Utisnuti dobro da bi se popunila pukotina do dna.

Ukoliko su fuge pristupačne i duboke vršiti popunjavanje materijalom više puta, prvi put od dna do određene dubine, pa tek posle maksimalno 24h, nastaviti sa popunjavanjem fuge ili ukoliko su fuge mnogo dublje nego što su široke potrebno je postaviti trake kanapa ili nekog drugog materijala ili sipati sitan pesak po dnu fuge. Popuniti fugu tako da se odnos širine dela fuge, koji se popunjava kitom, prema dubini dela fuge, koji se popunjava kitom kreće od 1 : 0,7 do 1 : 1.

O vremenu za rad ne treba voditi računa, ali s vremena na vreme bi trebalo masu iznova promešati i sprečiti duži kontakt sa vazduhom.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA

cca 0,2 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1 x 1 cm.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti kontakt paste i vazduha.

AMBALAŽA

PVC ili PE kante od 1,3 i 15kg.



DRAMIN



Izolit KIT ULTRA

Jednokomponentni trajnoelastični građevinski kit

ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere zaštite.

Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE

- Popunjavanje kitom vršiti tek nakon temeljne pripreme podloge tj. samog prostora koji se popunjava

- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše

- Ugrađen materijal ne sme biti u trajnom kontaktu sa vodom

- Ukoliko se Izolit KIT ULTRA koristi za popunjavanje fuga, pukotina ili sl, čiji je poprečni presek veći od 1,5 x 1,5 cm u dubini nanetog materijala proces vezivanja će teći sporije, jer je sprečen kontakt sa vazduhom, pa će vezivanje trajati značajno duže

- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo

- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala

- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

Distributer:

www.dramin.eu

