

Izolit PENETRAT

izoluje svet

Hydroizolacioni penetracioni
premaz

Dugogodišnjim usavršavanjem i ispitivanjima došlo se do jedinstvene formule po kojoj se proizvodi Izolit PENETRAT. Zahvaljujući svojim jedinstvenim i univerzalnim karakteristikama Izolit PENETRAT se izdvojio među ostalim proizvodima za hidroizolaciju i predstavlja pravi srpski brend.

Brojna priznanja, medalje i reference potvrđuju njegov kvalitet. Zdrastveno atestiran, ekološki proizvod.

Izolit PENETRAT je jednokomponentni, neorganski, univerzalni i penetrirajući premaz za hidroizolaciju, koji se sastoji od specijalne mešavine na bazi cementa, adekvatnih punila i aditiva za vodonepropusnost i penetraciju.

NAMENA

Koristi se za spoljašnju i unutrašnju hidroizolaciju betona, cementog maltera, kamena, opeke za zidanje i blokova, u stambenim i industrijskim objektima, hidroizolaciju bazena za pijaću vodu, bazena itd.

KARAKTERISTIKE

- proizvod na neorganskoj osnovi
- jednokomponentan proizvod u prahu sive boje
- jednostavna ugradnja četkom u tankim slojevima
- primena kako na svežim tako i na starim betonskim i malterskim površinama
- čini vodonepropusnim beton i malter do 7 atm vodenog stuba
- penetrira u podlogu do 10 cm
- paropropustan
- dozvoljava malterisanje produžnim ili krečnim malterom
- hemijski inertan prema okolini, zdrastveno ispravan, ekološki proizvod
- ne sadrži hloride
- poseduje izveštaje koji potvrđuju njegov kvalitet i zdrastvenu ispravnost.

DEJSTVO

Zahvaljujući specijalnim dodacima penetrira u podlogu i sprečava prodiranje vode ili vlage.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispučenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica.

PRIPREMA

- Izolit PENETRAT prah se meša sa vodom u približnom odnosu 3:1 (prah : voda), do gustine paste, upotrebom mešača (bor mašine) na 300 - 400 o/min cca 5 min. Tako dobijena smesa se ostavi da odstoji cca 10 min, nakon čega se ona zgusne.
- Potom se, tako zgusnuta masa, ponovo promeša i ostavi da odstoji cca 5-10 min.
- Nakon toga masa je spremna za ugradnju. Viskoznost mase mora biti takva da masa ne curi sa četke.

UGRADNJA Nanošenje gotove mase se vrši četkom u tri sloja, normalno jedan na drugi, sa razmacima od 8 časova do 1 dana. Slojevi se održavaju blagim kvašenjem-orošavanjem u vidu magle iz odgovarajućih prskalica. Treći sloj je potrebno na isti način kvasiti još minimum 3 dana.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

POTROŠNJA

cca 2,5 - 3 kg/m² za 3 sloja premaza.

ROK UPOTREBE

Najmanje 6 meseci.

SKLADIŠTENJE

Na suvom i hladnom mestu i u originalnom, zatvorenom pakovanju.

AMBALAŽA

Natron vreće od 5 i 25 kg; PE kante 5 i 10 kg.

ZAŠTITA NARADU

Koristiti gumene rukavice i zaštitnu masku za prašinu iz praktičnih razloga. Ukoliko dođe u kontakt sa očima, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE

- Izolit PENETRAT se ne preporučuje kao završni sloj na mehanički opterećenim površinama. Preporučujemo malterisanje svim vrstama maltera (zidovi) i ugradnju cementnih košuljica, polimernih podova i premaza (podovi)
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše



DRAMIN

Izolir
PENETRAT

Hidroizolacioni penetracioni premaz

izoluje svet

- Popunjavanje rupa, fuga i pukotina na podlozi se vrši masama za nivelisanje i/ili reparaciju na cementnoj osnovi. Preporučujemo Izolit DERSAL, materijal koji je u potpunosti kompatibilan materijalu Izolit PENETRAT
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



REFERENCE



Dom Narodne skupštine - Beograd



YUBC - Novi Beograd



METRO - Zemun



YUGOIMPORT SDPR - Novi Beograd

Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

Distributer:



www.dramin.eu