

Izolit POOLFIX ELASTIC

Dvokomponentni fleksibilni
hidroizolacioni premaz za bazene

Izolit POOLFIX ELASTIC je dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni i estetski premaz najnovije generacije proizvoda za hidroizolaciju betonskih površina, maltera, bazena za kupanje i sl.

NAMENA

Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina ili površina od cementnog maltera, sa unutrašnje strane. Glavno polje primene je hidroizolacija betonskih bazena.

KARAKTERISTIKE

- dvokomponentan proizvod
- velika adhezija za beton, malter i ciglu
- glavne karakteristike: vodonepropustan i veoma fleksibilan
- čini vodonepropusnim beton i malter do 6 atm vodenog stuba
- otporan na temperaturne promene
- dugotrajan
- ne sadrži hloride

boja tečne komponente	plava
boja praškaste komponente	bela
gustina tečnosti, g/cm ³	cca 1,02
pH (tečnosti) (20°C)	cca 9
specifična težina praha, g/cm ³	cca 1,0
specifična težina gotove mase, g/cm ³	cca 1,80 - 1,90
vodonepropusnost	dva sloja premaza vodonepropusna na 6 atm (SRPS U.MI.015)
fleksibilnost	savijanje premaza preko metalnog cilindra \varnothing 10mm, za 180°, ne pokazuje znake oštećenja.

DEJSTVO

Pomešane komponente, nakon nanošenja i vezivanja, stvaraju kompozitni film na površini podloge.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuščenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica.

PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešaju se tečnost i prah u težinskom odnosu 1 : 1,5 do potpune homogenizacije mase i konzistencije koja odgovara za rad četkom. Mešati bor - mašinom na niskom broju obrtaja (300 - 400 o/minut). Pre nanošenja materijala proveriti da li ima nerastvorenih ili neumešanih gromuljica i po potrebi produžiti vreme mešanja.

UGRADNJA Premaz se nanosi četkom u dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada prvi sloj veže dovoljno da može da se gazi po njemu. Drugi sloj se po potrebi održava blagim kvašenjem - rošenjem u vidu magle iz odgovarajućih prskalica, ali tek kada potpuno veže i/ili u slučaju kada je visoka temperatura okoline.

Otvoreno vreme za rad je cca 15 - 40 min u zavisnosti od temperature. Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

Alata oprati toplom vodom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA

1 - 1,5 kg/m² za dva premaza.

ROK UPOTREBE

Najmanje 6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i duži kontakt praha sa vazduhom.

AMBALAŽA

Prah - natron vreće (1,5; 4,5; 7,5; 15 i 30 kg)

Tečnost - PVC ili PE flaše i kanisteri (1, 3, 5, 10 i 25 kg).

ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere zaštite.

Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



DRAMIN

Izolit POOLFIX ELASTIC

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz za bazene

NAPOMENE

- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše
- Ukoliko na podlozi postoje rupe, pukotine i slično, potrebno je na odgovarajući način izvršiti reparaciju istih masama za nivelisanje i/ili reparatur masama na polimer - neorganskoj osnovi
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.



Mi držimo vodu i kad majstori odu...

DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

