

Izolit SUPERPLAST

Hemijski dodatak za superplastificiranje
betona i maltera

Izolit SUPERPLAST je tečni aditiv na bazi
adekvatnih superplastifikatora sa
višestrukim dejstvom, namenjen
prevashodno plastificiranju betona i
cementnih maltera.

NAMENA

Koristi se za superplastificiranje visoko kvalitetnih betona i cementnih maltera, za povećanje kompaktnosti, obradljivosti i povećanje čvrstoće, adhezije i trajnosti betona i cementnog maltera. Aplikacija kod izrade tekućih betona, maltera, temelja, betonskih ploča, betonske galanterije i sl.

KARAKTERISTIKE

- tečan jednokomponentni proizvod
- homogenizuje i plastificira beton i malter
- smanjuje vodocementni faktor
- povećava vodonepropusnost ugrađenog betona
- povećava krajne čvrstoće ugrađenog betona do 30%
- omogućava adekvatno razlivanje
- jednostavna primena
- preporučuje se kod svih betona i cementnih maltera
- ne sadrži hloride

boja
gustina, g/cm³
pH (20°C)

Vodonepropusnost betona sa aditivom
Izolit SUPERPLAST

bledo žuta
cca 1,1
cca 8,5

3 atm (30m vodenog stuba), DIN 1048

DOZIRANJE

Omogućava bolje kvašenje čestica cementa i bolju homogenizaciju celokupne cementne smeše.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona/maltera.

PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit SUPERPLAST-a sa vodom.

Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan.

Cement mora biti svež, neugrudvan i što veće marke.

UGRADNJA Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i pri ugradnji betona bez dodatka.

POTROŠNJA

0,8 - 1,5% na masu cementa.

ROK UPOTREBE

12 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5 - 25°C.
Ne dozvoliti da proizvod smrzne.

AMBALAŽA

PE kanisteri od 3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU

Koristiti rukavice iz praktičnih razloga.

Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



DRAMIN



Izolit SUPERPLAST

Hemijski dodatak za superplastificiranje betona i maltera

NAPOMENE

- Vodocementni faktor mora biti što je moguće manji
- Koristiti cement što veće marke
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše
- Nakon ugradnje, beton se održava kvašenjem-orošavanjem iz odgovarajućih prskalica minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregrevanja materijala
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8 - 25°C
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 316 95 34
316 95 36
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

